

RALMO[®]-Flexband innen, rot SD-40 m

Für die Innenabdichtung der Fenster-Montagefuge.

Standardverklebung für den Fensterrahmen ist ein 1 x 20 mm Selbstklebestreifen in weiß. Für die Verklebung an der Wand kann der rote, sehr stark klebende Selbstklebestreifen **RALMO[®]-Top** in den Breiten 20 mm/25 mm/30 mm/40 mm/50 mm/60 mm bis zu 150 mm usw. gleich oder wechselseitig aufgebracht werden.

Verfügbare Breiten: 50 mm/70 mm/100 mm/140 mm/200 mm und bis 600 mm auf Anfrage.


Rollenlänge: 50 m, VE 100 m.



1 SK 20 mm Selbstklebung für die Verklebung am Fenster.
 Am Mauerwerk wird die Folie mit RALMO[®]-Folienkleber ÖKO, MS-Polymer ÖKO oder RALMO[®]-Folienkleber ÖKO Acryl verklebt

Art. Nr.	Bezeichnung
3-2-1-70	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, 1 SK
3-2-1-100	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, 1 SK
3-2-1-140	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, 1 SK


Weitere Dimensionen auf Anfrage



1 SK 20 mm Selbstklebung
 + RALMO[®]-Top, gleichseitig/vollflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-2-2-70	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, vollflächig, 1 SK + Top 50 mm
3-2-2-100	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, vollflächig, 1 SK + Top 80 mm
3-2-2-140	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, vollflächig, 1 SK + Top 120 mm


Weitere Dimensionen auf Anfrage



1 SK 20 mm Selbstklebung
 + RALMO[®]-TOP extra, gleich-/ wechselseitig und vollflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-2-3-70	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, extra, 1 SK + Top 50 mm
3-2-3-100	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, extra, 1 SK + Top 80 mm
3-2-3-140	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, extra, 1 SK + Top 120 mm


Weitere Dimensionen auf Anfrage



1 SK 20 mm Selbstklebung
 + RALMO[®]-Top, wechselseitig/teilflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-2-4-40-70	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm
3-2-4-40-100	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm
3-2-4-40-140	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm wechselseitig, 1 SK + Top 40 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage



1 SK 20 mm Selbstklebung
 + RALMO[®]-Top gleichseitig/teilflächig klebend

Art. Nr.	Bezeichnung
3-2-5-40-70	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 70 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 40 mm
3-2-5-40-100	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 100 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 40 mm
3-2-5-40-140	RALMO [®] -Flexband innen, rot SD-40 m, 140 mm, gleichseitig/teilflächig, 1 SK + Top 40 mm

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Eigenschaften:

- überputzbar auf Vliesseite (wenn nicht verputzt wird, die Folien EURO-Diffusion, EPDM, TAPE 1000 oder TAPE 4000 verwenden)
- Baustoffklasse B2
- verarbeitbar bis -10 °C
- Prüfung MO-01 ift Rosenheim
- geeignet für Montage nach Ö-Norm B5320
- keine Außenanwendung
- ggf. vorbehandeln mit RALMO®-Sprühprimer oder RALMO®-Primer lösemittelfrei

Produktvorteile:

- die RALMO®-Top Selbstklebung kann durch die verschiedenen Breiten, speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden, vollflächig, teilflächig oder wechselseitig klebend
- Bandbreiten bis 600 mm möglich
- sehr gut alterungsbeständig
- sehr gute Langzeitklebekraft

Technische Daten: RALMO®-Flexband innen, rot SD-40 m

Eigenschaften	Klassifizierung
Laminat-Zusammensetzung	PES – PE – PES
Gewicht, EN 29073-1	197 g/m ²
Dicke, DIN 53 855	0,48 mm
Reißkraft, EN 12311-1	längs: 304 N/5 cm quer: 50 N/5 cm
Reißdehnung EN 12311-1	längs: 23 % quer: 130 %
Wasserdampfdurchlässigkeit Sd-Wert	40 m
Brandverhalten, DIN 4102	B2
Temperatureinsatzbereich	-40 °C + 80 °C
Freibewitterung / UV	keine Außenanwendung

Überputzbar auf Vliesseite

Technische Daten: RALMO®-TOP Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	ca. 0,18 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m ²
Schälwiderstand (ISO 29862)	≥ 20 N/25 mm
Scherwiderstand dynamisch	min. 15 N/cm ²
Temperaturbereich im Einsatz	-30 °C bis +100 °C
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebeeigenschaften	aggressiv klebend

MO-01



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)

Geeignet für die Fenstermontage nach RAL, EnEV, B 5320 bzw. Stand der Technik

Analytik
Aurachtal

Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
RALMO®-Folien sind sehr emissionsarm,
geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal

