

RALMO® -Montageecke aus RALMO®-EPDM

In 0,6 mm, 0,75 mm oder 1,2 mm mit stark klebendem Butyl 0,6 mm oder Verklebung mit **RALMO®-Folienkleber**. Auch mit Vlies als Putzträger im oberen Bereich erhältlich.



Art. Nr. Bezeichnung

Alle FBA-Ecken werden auf Maß gefertigt



Technische Daten: RALMO®-EPDM

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtigkeit 2kPa	EN 1928	192	bestanden	bestanden/nicht bestanden
Dauerhaftigkeit (Alterung)	EN 1296		bestanden	bestanden / nicht bestanden
Gewicht	EN 1928			0,8371/kg/m ²
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	0,75 mm : 100	MDV ± 20 %
Reißkraft	EN 12311-2B	MPa	6	≥ MLV
Brandverhalten	EN 13501-1		E	Klasse
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		keine	MDV
UV-Beständigkeit ja				ja
Bitumenverträglichkeit				ja
Lagerung				bei 20 °C praktisch unbegrenzt; liegend, trocken und staubgeschützt

Technische Daten: Butylband

Eigenschaften	Klassifizierung	Norm
Materialbasis	Butylkautschuk, 1,2 mm und 1,5 mm	
Dicke	0,6 g/cm ³	DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+/- 0 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore 00 Härte	ca. 40 (Butylschicht)	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,06 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99 %	DIN EN 10563
Brandverhalten	B2 – normal entflammbar Euroklasse E	DIN 4102-4
Bitumenverträglich	Ja	